



Цеолит NaX - 4110 кг

Предмет договора	Цеолит NaX
Код по ОКВЭД	ОКВЭД-24.1
Краткое описание и характеристики товара	<p>Цеолит NaX ОКДП -2410000, ТУ 2163-077-05766575-99 Год выпуска - 2002-2005, упаковка – мешки по 30 кг, у отдельных мешков упаковка нарушена, маркировка из-за длительного хранения на некоторых мешках стерлась, паспорт качества в наличии. Объём реализации кратный 30 кг (пакет).</p>
Состояние товара	Новый
Количество товара	4110,00
Единица измерения	кг
Цена за 1 (одну) единицу (с учетом, без учета НДС)	61,20 руб/кг
Минимальная партия реализации	30 кг
Начальная цена предмета договора (с учетом, без учета НДС)	251 532,00 руб. с НДС
Условия поставки товара (точное местонахождение, сроки и условия поставки, вид упаковки (расфасовки), график поставки, право досрочной поставки, способы выгрузки, обязанности покупателя по приемке и распаковке, прочее)	<p>Местонахождение товара: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Ленина, 76 склад №934 Доставка Покупателем осуществляется за свой счет. Срок передачи товара - в течение 10 дней после поступления предоплаты на р/сч ФГУП "ГХК".</p>
Условия оплаты (размер и срок осуществления предварительной оплаты после заключения договора, срок оплаты после поставки товара, график оплаты, входит транспортировки в указанную стоимость или нет)	100% предоплата.
Сроки исполнения договора сторонами (срок оплаты, срок передачи товара с надлежащим оформлением документов)	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Фотографии товара (jpg, до 3 Mb)	<i>Приложение №1</i>
Требования к участникам (покупателям), в том числе необходимость финансового обеспечения заявок	<p>1) Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса. 2) Платёжеспособность.</p>
Прочая информация	<i>Приложение №3</i> - Паспорт качества.
Проект договора	<i>Приложение №2</i>



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
453 206, Башкирская обл., Салават - 6
RUS 643

ПАСПОРТ № 48

Синтетические цеолиты типа NaX
ТУ 2163-077-05766575-99 изм. 1

Сорт Высший
КОД ОКП 21 6340
Партия № 307
Транспортное средство № _____
Потребитель _____

Масса нетто 26 т
Кол-во мест 833
Дата изготовления 13.05.04

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение		Фактическое значение
		высший сорт	первый сорт	
1	Насыпная плотность, г/см ³ , не менее	0,6	0,6	0,64
2	Размер гранул по среднему диаметру, мм	4,5 ± 0,5 3,6 ± 0,4 2,9 ± 0,3 2,4 ± 0,2	0,6	3,02
3	Механическая прочность на раздавливание, кг/мм ² , не менее	1,0	0,8	44,9
4	Массовая доля водостойкости, %, не менее	98	97	99,6
5	Динамическая емкость по парам воды для размера гранул по среднему диаметру 4,5 ± 0,5 мм, мг/см ³ , не менее	104	102	124
	3,6 ± 0,4 мм, мг/см ³ , не менее	106	104	
	2,9 ± 0,3 мм, мг/см ³ , не менее	108	106	
	2,4 ± 0,2 мм, мг/см ³ , не менее	110	108	
	1,0 ± 0,2 мм, мг/см ³ , не менее	112	110	
6	Динамическая емкость по парам бензола для размещения гранул по среднему диаметру 4,5 ± 0,5 мм, мг/см ³ , не менее	57	55	77
	3,6 ± 0,4 мм, мг/см ³ , не менее	63	67	
	2,9 ± 0,3 мм, мг/см ³ , не менее	69	68	
	2,4 ± 0,2 мм, мг/см ³ , не менее	70	69	
	2,0 ± 0,2 мм, мг/см ³ , не менее	71	70	
7	Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более	4	4	1,4

Качество синтетических цеолитов типа NaX соответствует требованиям ТУ 2163-077-05766575-99 изм. 1 сорта Высший

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям изложенных технических условий до 13.05.04 при соблюдении условий транспортирования и хранения

Применение: предназначены для глубокой осушки и тонкой очистки газов и жидкостей, а также для разделения газообразных и жидких смесей

Правила безопасности: 4 класс опасности - малоопасное вещество - не допускать попадания пыли в органы дыхания, глаза.

Груз класса 9. Обеспечивать герметичность тары

Дата выдачи паспорта _____

Начальник ОТК _____



ОТК _____